



TEXTILE PRINTING

TEXILAC APS TRASPARENTE

Code N° 168750

Fiche Technique N° 15/TP

1 juillet 2005

Liant transparent pour l'impression textile.

- produit à l'eau pour l'impression directe sur une vaste gamme de tissus
- souple et doux sur fonds clairs
- permet l'impression mouillé-sur-mouillé et la quadrichromie
- les impressions résistent au lavage à l'eau (40°C)
- polymérise à température ambiante avec l'ajout d'un catalyseur.

PREPARATION : TEXILAC APS TRASPARENTE est prêt à l'emploi.
Teinter le liant avec 3 % maximum de COLORANTE PER TEXILAC (colorants) ou avec les pigments ECOTEX P (blanc, noir et bleu royal OL, maximum 5 %).
Les colorants à employer pour la quadrichromie sont indiqués dans le nuancier TEXILAC COLORANTI.
Pour une polymérisation à température ambiante, utiliser 0,3 % de catalyseur CATALIZZATORE APS N.
Durée du mélange: 12 heures. Les conditions environnementales peuvent influencer de façon déterminante la durée du mélange, pouvant réduire le temps d'utilisation.
Préparer uniquement la quantité nécessaire pour la journée.
Pour des tissus de texture grossière, diluer à l'eau à 5 % au plus.
Pour retarder le séchage, ajouter de 1 - 3 % max. de TEXILAC RITARDANTE GEL.
Pour rendre le produit plus épais, ajouter 0,5 - 1 % max. de TEXILAC ADDENSANTE 346 NEW.

IMPRESSION : écrans: max. 120 f/cm

NETTOYAGE : laver écrans et outils au jet d'eau froide, sitôt après emploi de préférence.

POLYMERISATION:

- | |
|--|
| - Catalysée, l'impression est sèche et résiste au lavage au bout de 48 heures minimum à température ambiante |
| - Sans durcisseur, l'impression doit être polymérisée trois minutes à 140°C . |

CONFECTIONS : TEXILAC APS TRASPARENTE : 1, 5, 20 et 50 kg
CATALIZZATORE APS N (167363) : 0,1 et 1 kg

Ne pas mélanger TEXILAC APS TRASPARENTE avec d'autres produits.

Les informations présentées dans les fiches techniques sont le fruit d'essais menés et contrôlés scrupuleusement et reflètent nos meilleures connaissances les plus récentes. Ces renseignements sont donnés uniquement à titre d'information et ne peuvent pas engager la responsabilité de notre entreprise, ni fournir un prétexte à contestations de quelque genre que ce soit, qui puissent être liées à l'emploi des produits décrits. Ceci même en raison du fait que les conditions d'emploi échappent à notre contrôle.



MUST TECHNOLOGIE

VOTRE DISTRIBUTEUR POUR TOUS

LES PRODUITS DE LA GAMME MANOUKIAN ET ARGON

75-81 Avenue d'Alsace Lorraine - 93136 NOISY le Sec cedex

Tél: (33) 1 48 50 40 00 - Fax: (33) 1 48 50 40 08 - Email: info@must-tech.com