



TEXTILE PRINTING

TEXILAC DISCHARGE LB

Code N° 167462

Fiche Technique N° 19/TP

1 Juillet 2005

Liant pour l'impression textile en corrosion.

- produit à l'eau pour l'impression directe en corrosion
- S'emploie normalement sur coton teint avec des colorants réactifs ou directs rongeables
- Peut être utilisé, après vérification, sur tissus mixtes également, pas sur pur coton
- Couleurs vives et tonalité de blanc profond ; même sur tissus « difficiles » ;
- Les impressions résistent au lavage après polymérisation

PREPARATION : TEXILAC DISCHARGE LB est prêt à l'emploi.
Avant d'entamer la préparation, il convient de s'assurer que le tissu est adapté à l'impression en corrosion. Colorer le liant avec max. 5 % de colorants COLORANTE PER TEXILAC ou de pigments ECOTEX P choisis parmi ceux qui résistent à la corrosion et qui sont indiqués sur les nuanciers.
Pour obtenir des impressions avec un effet blanc optique, utiliser 10 % max. de TEXILAC COLORANTE BIANCO PER CORROSIONE (167341).
Ne préparer la pâte suivante qu'en quantité nécessaire pour la journée (durée: 8 – 12 heures) :

TEXILAC DISCHARGE LB	1,000 kg
Pigment (COLORANTI PER TEXILAC ou ECOTEX P)	0,050 kg
TEXILAC CORRODENTE PM	0,050 kg

Si besoin, le produit peut être rendu plus dense avec au max. 1 % de TEXILAC ADDENSANTE 346 NEW.

- IMPRESSION** : écrans max. 55 f/cm
- NETTOYAGE** : nettoyer écrans et outils au jet d'eau froide sitôt après emploi, de préférence.
- POLYMERISATION** : polymériser le tissu imprimé, encore mouillé au four à air chaud à 150° -155° C pendant 2-3 minutes.
- AVERTISSEMENT** : les pièces confectionnées avec un tissu imprimé en corrosion sont à laver à l'eau et au savon à 30° C avant d'être portées.
- CONFEZIONI** : TEXILAC DISCHARGE LB : 1, 5, 20 et 50 kg
TEXILAC CORRODENTE PM (167465) : 0.1, 1 et 5 kg

Ne pas mélanger TEXILAC DISCHARGE LB à d'autres produits.

Les informations présentées dans les fiches techniques sont le fruit d'essais menés et contrôlés scrupuleusement et reflètent nos meilleures connaissances les plus récentes. Ces renseignements sont donnés uniquement à titre d'information et ne peuvent pas engager la responsabilité de notre entreprise, ni fournir un prétexte à contestations de quelque genre que ce soit, qui puissent être liées à l'emploi des produits décrits. Ceci même en raison du fait que les conditions d'emploi échappent à notre contrôle.



MUST TECHNOLOGIE

VOTRE DISTRIBUTEUR POUR TOUS

LES PRODUITS DE LA GAMME MANOUKIAN ET ARGON

75-81 Avenue d'Alsace Lorraine - 93136 NOISY le Sec cedex

Tél: (33) 1 48 50 40 00 - Fax: (33) 1 48 50 40 08 - Email: info@must-tech.com