



TEXTILE PRINTING

TEXILAC MONO AF

Code N° 167600

Fiche Technique N° 22/TP

1 juillet 2005

Pâte à l'eau pour l'impression textile.

- Ne nécessite pas de polymérisation au four
- Mono-composant, il peut être catalysé soit pour obtenir une résistance plus élevée soit pour imprimer sur des tissus à faible pouvoir d'accrochage
- Couvrant pour fonds sombres
- Toucher souple
- Très faible contenu de formaldéhyde

PREPARATION : les produits de la série TEXILAC MONO (AF) sont prêts à l'emploi.
Pour réduire la viscosité, ajouter de l'eau jusqu'à 5 % maximum; pour l'augmenter, utiliser TEXILAC ADDENSANTE 346 NEW jusqu'à 1 %.
Pour ralentir le séchage dans l'écran, utiliser au maximum 3 % de TEXILAC RITARDANTE.

COULEURS : Nuancier de 15 teintes plus blanc et noir, mélangeables entre eux en toutes proportions.
Il est possible d'obtenir des effets spéciaux en ajoutant des pigments perlés, métalliques, fluorescents ou phosphorescents à TEXILAC MONO (AF) TRASPARENTE.
Il existe aussi TEXILAC MONO (AF) BASE PER COLORATI, base à colorer avec au maximum 5 – 7 % de TEXILAC COLORANTI (colorants) ou d'ECOTEX P (pigments).

IMPRESSION : écrans max. 55 f/cm

NETTOYAGE : laver écrans, cylindres et outils au jet d'eau froide, sitôt après emploi de préférence.
Pour un nettoyage en profondeur des écrans ayant subi plusieurs impressions, utiliser SCREEN CLEAN ST en l'appliquant à la brosse ou avec une éponge.

POLYMERISATION : TEXILAC MONO (AF) résiste au lavage domestique à 40° C au bout de trois jours à température ambiante.
Pour une résistance au lavage domestique à 60° C ou si les tissus à imprimer offrent un faible accrochage, ajouter de 1 à 2 % de ECOTEX FIX 50.
La pâte catalysée se conserve 8-12 heures en fonction des conditions environnementales.
Un passage au four à 80-100° C de l'impression sèche, augmente ultérieurement les résistances générales.

CONFECTIONS : COULEURS 1 et 5 kg
BLANC 1, 5, 25 et 50 kg
NOIR 1, 5, 25 kg
TRANSPARENT et BASE PER COLORATI 1, 5, 20 e 50 kg

Les informations présentées dans les fiches techniques sont le fruit d'essais menés et contrôlés scrupuleusement et reflètent nos meilleures connaissances les plus récentes. Ces renseignements sont donnés uniquement à titre d'information et ne peuvent pas engager la responsabilité de notre entreprise, ni fournir un prétexte à contestations de quelque genre que ce soit, qui puissent être liées à l'emploi des produits décrits. Ceci même en raison du fait que les conditions d'emploi échappent à notre contrôle.



MUST TECHNOLOGIE

VOTRE DISTRIBUTEUR POUR TOUS

LES PRODUITS DE LA GAMME MANOUKIAN ET ARGON

75-81 Avenue d'Alsace Lorraine - 93136 NOISY le Sec cedex

Tél: (33) 1 48 50 40 00 - Fax: (33) 1 48 50 40 08 - Email: info@must-tech.com