



## TEXTILE PRINTING

# TEXILAC UP

Code N° 167500

Fiche Technique N° 33/TP

1 Juillet 2005

Encres textiles gonflantes.

- Produit à l'eau pour l'impression directe sur un large éventail de tissus
- Très couvrant pour tissus clairs et foncés
- Les impressions résistent au lavage après polymérisation

<b>TEXILAC UP TRASPARENTE</b>	(167500) - transparent
<b>TEXILAC UP BIANCO</b>	(167501) - blanc

**PREPARATION :** Les encres TEXILAC UP sont prêtes à l'emploi. Pour des tissus de trame grossière, elles peuvent être diluées à l'eau à 5% max.  
L'addition de white spirit jusqu'à 5% max. améliore les caractéristiques d'impression.  
Pour ralentir le séchage, ajouter le retardeur TEXILAC RITARDANTE à 5 % max. ou TEXILAC RITARDANTE GEL à 10% max..  
Le produit peut être rendu plus dense en ajoutant l'épaississant TEXILAC ADDENSANTE 162 à 1 % au max..

**TEINTES :** TEXILAC UP TRASPARENTE (transparent) devient blanc-ivoire après polymérisation. Elle peut être teinte avec les colorants TEXILAC COLORANTI ou les pigments ECOTEX P à 10% max. (voir fiches techniques et nuanciers).  
TEXILAC UP BIANCO (blanche) reste blanche après avoir été polymérisée. Elle peut être teinte en ajoutant les colorants COLORANTI PER TEXILAC (colorants) ou les pigments ECOTEX P pigmenti, obtenant ainsi des tons pastel.

**IMPRESSION :** écrans: max 70 f/cm  
Pour imprimer des effets spéciaux, le choix de la gaze dépend de la finesse du pigment ajouté.

**NETTOYAGE :** Nettoyer écrans et outils à l'eau froide sitôt après emploi, de préférence.

**POLYMERISATION:** Polymériser l'impression encore humide ou en cas de forte épaisseur de couche, préalablement séchée uniformément à température ambiante.  
Polymérisation au four à 130-140°C de 90 secondes à trois minutes selon l'effet final à obtenir.

**CONFECTIONS :** TRASPARENTE (transparent) : 1, 5, 20 et 50 kg.  
BIANCO ( blanc): 1, 5, 25 et 50 kg.

**TEXILAC UP peut être mélangée avec TEXILAC PO, TEXILAC PO-E, TEXILAC HT- 2 R, TEXILAC PO WHITE EXTRA.**

Les informations présentées dans les fiches techniques sont le fruit d'essais menés et contrôlés scrupuleusement et reflètent nos meilleures connaissances les plus récentes. Ces renseignements sont donnés uniquement à titre d'information et ne peuvent pas engager la responsabilité de notre entreprise, ni fournir un prétexte à contestations de quelque genre que ce soit, qui puissent être liées à l'emploi des produits décrits. Ceci même en raison du fait que les conditions d'emploi échappent à notre contrôle.



## MUST TECHNOLOGIE

VOTRE DISTRIBUTEUR POUR TOUS

LES PRODUITS DE LA GAMME MANOUKIAN ET ARGON

75-81 Avenue d'Alsace Lorraine - 93136 NOISY le Sec cedex

Tél: (33) 1 48 50 40 00 - Fax: (33) 1 48 50 40 08 - Email: info@must-tech.com