



## TEXTILE PRINTING

# TEXIPLAST AS

Code N° 1678..

Fiche Technique N° 40/TP

1 Juillet 2005

Encres plastisol pour l'impression textile à forte épaisseur.

- effet brillant, souple et de forte épaisseur
- emploi facile
- utilisé spécialement dans la confection des chaussettes et habillement sportifs avec effet antiglisse
- les impressions résistent au lavage après polymérisation

**PREPARATION** : TEXIPLAST AS BASE (cod. 167840) et TEXIPLAST AS TRASPARENTE (cod. 167839) sont prêtes à l'emploi.  
La viscosité peut être réduite, sans compromettre la couvrance avec au max. 2% de TEXIPLAST ADDITIVO 554.  
Si l'on désire augmenter la viscosité, ajouter au max. 0,5% de TEXIPLAST 5000 ADDENSANTE (Attention: l'effet plus dense ne s'obtient pas immédiatement avec l'ajout du produit, mais seulement au bout de deux heures – voir fiche technique du produit).

**COULEURS** : TEXIPLAST AS est disponible dans la version BASE et TRASPARENTE, ce qui permet d'obtenir des impressions à haute épaisseur à effet brillant et aux contours nets.  
Applications spécifiques:

<b>TEXIPLAST AS BASE</b>	: impressions avec marquage effet anti-glisse et de consistance "caoutchouteuse"
<b>TEXIPLAST AS TRASPARENTE</b>	: pour impressions parfaitement transparentes ( encre utilisée pure ), impressions qui subissent abrasion et allongement intenses, impressions sur tissus qui présentent un ancrage difficile (tissus à trame serrée, etc.)

Les TEXIPLAST AS peuvent être colorés en ajoutant jusqu'à 10% de couleurs de la série TEXIPLAST 5000.  
Des effets spéciaux peuvent être obtenus avec l'ajout de glitters, poudres métalliques ou phosphorescentes.

**IMPRESSION** : pour haute épaisseur (jusqu'à 1,5-2 mm), utiliser des écrans avec au max. 15 - 24 f/cm  
Le choix de l'écran dépend de toute façon de l'épaisseur voulue.

**NETTOYAGE** : laver écrans et outillage au White Spirit ou avec SCREENCLEAN ST

**POLYMERISATION** : 150-160°C pendant 3 minutes  
Le temps de polymérisation varie en fonction de l'épaisseur d'impression.

**CONFECTIONS** : 1, 5 et 20 kg.

Les informations présentées dans les fiches techniques sont le fruit d'essais menés et contrôlés scrupuleusement et reflètent nos meilleures connaissances les plus récentes. Ces renseignements sont donnés uniquement à titre d'information et ne peuvent pas engager la responsabilité de notre entreprise, ni fournir un prétexte à contestations de quelque genre que ce soit, qui puissent être liées à l'emploi des produits décrits. Ceci même en raison du fait que les conditions d'emploi échappent à notre contrôle.



## MUST TECHNOLOGIE

VOTRE DISTRIBUTEUR POUR TOUS

LES PRODUITS DE LA GAMME MANOUKIAN ET ARGON

75-81 Avenue d'Alsace Lorraine - 93136 NOISY le Sec cedex

Tél: (33) 1 48 50 40 00 - Fax: (33) 1 48 50 40 08 - Email: info@must-tech.com