



TEXTILE PRINTING

TEXIPLAST NOTES GENERALES

Fiche Technique N° 75/TP

1 Juillet 2005

- Encres "plastisol", denses et très couvrantes
- Sans solvants
- Nécessitent la polymérisation à chaud
- Adaptées pour l'impression humide sur humide
- Les impressions résistent au lavage à l'eau (jusqu'à 60°C) mais pas au lavage à sec.

TEXIPLAST série 167800	transparent, blanc et noir – polymériser à 150-170°C pendant 2 - 4 minutes
TEXIPLAST PL TRASPARENTE code 167850	pour effets spéciaux sur tissu et peaux - forte épaisseur - Polymériser à 150 - 170°C pendant 2 - 4 minutes.
TEXIPLAST 5000 série 165400	18 couleurs du nuancier plus blanc – convient aussi pour le transfert - polymériser à 140 -150 °C pendant 2 - 4 minutes.
TEXIPLAST 5000 PROCESS série 165490	couleurs quadrichromie et pâtes à couper, pour fonds clairs ou pré-imprimés avec fond blanc – polymériser à 150 – 170° C pendant 2 - 4 minutes
TEXIPLAST 7000 M S série 165100	11 couleurs base plus blanc et noir pour la reproduction des couleurs PANTONE® – polymériser à 140-150°C pendant 2 - 4 minutes Exempts de phthalates
TEXIPLAST 7000 MS BIANCO FLASH CURE	série 16548 - blanc à sur-imprimer – séchage rapide - Polymériser avec lampe infrarouge, élastique Exempt de phthalates
TEXIPLAST FLUO PLUS série 165600	5 couleurs du nuancier COULEURS FLUORESCENTES Polymériser à 150 - 170 °C pendant 2 - 4 minutes
TEXIPLAST AS BASE code 167840	très brillant et à forte épaisseur, effet anti-glisse - Polymériser à 150 - 160°C pendant 3 minutes
TEXIPLAST 5000 BIANCO SUPERFLASH	série 165482 - blanc à sur-imprimer - séchage rapide - Polymériser avec lampes à infrarouge
TEXIPLAST 5000 BIANCO EXTRA-F	série 165483 - blanc, couvrant - séchage rapide - Polymériser avec lampe infrarouge
TEXIPLAST TRANSFER série 167870	blanc et transparent – employé pour l'impression finale sur encres plastisol et vinyliques; permet d'effectuer le transfert d'impressions qui, à elles seules, ne seraient pas transférables.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter les fiches techniques.

Les informations présentées dans les fiches techniques sont le fruit d'essais menés et contrôlés scrupuleusement et reflètent nos meilleures connaissances les plus récentes. Ces renseignements sont donnés uniquement à titre d'information et ne peuvent pas engager la responsabilité de notre entreprise, ni fournir un prétexte à contestations de quelque genre que ce soit, qui puissent être liées à l'emploi des produits décrits. Ceci même en raison du fait que les conditions d'emploi échappent à notre contrôle.



MUST TECHNOLOGIE

VOTRE DISTRIBUTEUR POUR TOUS

LES PRODUITS DE LA GAMME MANOUKIAN ET ARGON

75-81 Avenue d'Alsace Lorraine - 93136 NOISY le Sec cedex

Tél: (33) 1 48 50 40 00 - Fax: (33) 1 48 50 40 08 - Email: info@must-tech.com