



TEXTILE PRINTING

TEXIPLAST PER FLOCK " F " al camp.

Code N° 16789992

Fiche Technique N° 95/TP

1 Juillet 2005

Liant plastisol pour application directe de floc sur tissu.

- Adapté aux supports textile les plus courants
- Souple et flexible

- PREPARATION** : TEXIPLAST PER FLOCK "F" AL CAMP. est prêt à l'emploi.
Pour augmenter les solidités finales, ajouter TEXIPLAST ADDITIVO PROMOTEX au moment de l'emploi. La quantité d'additif doit être comprise entre 5 et 10%, étant précisé que plus la quantité d'additif est importante, plus l'impression sera rigide.
- IMPRESSION** : écrans avec max. 43 fils/cm.
Des écrans avec un nombre plus important de fils pourraient conduire à une plus basse solidité du floc, en raison de la faible quantité de produit déposé.
- NETTOYAGE** : laver écrans et outillage au White Spirit ou avec SCREENCLEAN ST
- POLYMERISATION** : 150° pendant au moins trois minutes.
Au cas où il faille effectuer la polymérisation à des conditions plus basses, ajouter TEXIPLAST ADDITIVO PROMOTEX dans les proportions indiquées ci-dessus. Il est conseillé de polymériser dans tous les cas au minimum 3 minutes à 120°.
- NOTE** Effectuer toujours des tests de solidité selon vos propres conditions d'emploi et avec les matériaux à anoblir.
- CONFECTIONS:** 1 et 5 kg.
- ATTENTION** Avec l'emploi de TEXIPLAST ADDITIVO PROMOTEX, les solidités maximales s'obtiennent seulement trois jours après la polymérisation.

Les informations présentées dans les fiches techniques sont le fruit d'essais menés et contrôlés scrupuleusement et reflètent nos meilleures connaissances les plus récentes. Ces renseignements sont donnés uniquement à titre d'information et ne peuvent pas engager la responsabilité de notre entreprise, ni fournir un prétexte à contestations de quelque genre que ce soit, qui puissent être liées à l'emploi des produits décrits. Ceci même en raison du fait que les conditions d'emploi échappent à notre contrôle.



MUST TECHNOLOGIE

VOTRE DISTRIBUTEUR POUR TOUS

LES PRODUITS DE LA GAMME MANOUKIAN ET ARGON

75-81 Avenue d'Alsace Lorraine - 93136 NOISY le Sec cedex

Tél: (33) 1 48 50 40 00 - Fax: (33) 1 48 50 40 08 - Email: info@must-tech.com